

dormakaba Opvulmassa 2300

De dormakaba opvulmassa 2300 wordt gebruikt om de holtes tussen vloerveer en cementkast op te vullen.

De opvulmassa bestaat uit 2 componenten, namelijk een basisvloeistof (groot blik) en een verharder (klein blik). De hoeveelheid van één set is voldoende voor één vloerveer.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik van de opvulmassa dient de vloerveer en cementkast grondig schoongemaakt te worden. Giet beide componenten samen en schud grondig. De hardheid en aanhechtingsgraad van de opvulmassa kan worden beïnvloed door onvoldoende schudden.

Giet de gemixte opvulmassa nu zorgvuldig in de holtes tussen de vloerveer en de cementkast. De holtes worden nu zo gevuld dat de vloerveer en de rand van de cementkast bedekt worden.

Belangrijk

Omdat het verhardingsproces na ca. 20 minuten ingaat is het belangrijk de opvulmassa onmiddellijk na mixing te gebruiken. Na 24 uur is de opvulmassa volledig verhard.

